

Uni Blue P20

v.04-10.2019

Charakterystyka:

Drobnoziarnista szpachla wypełniająca. Charakteryzuje się dobrymi właściwościami modelowania w grubych jak i cienkich warstwach oraz łatwą obróbką. Dobranie optymalnej twardości szpachli do twardości powłok lakierniczych oraz gładka powierzchnia bez porów, pozwala stosować produkt zarówno jako szpachlę wypełniającą jak i wykończeniową.

Do wypełniania nierówności na powierzchniach stalowych i poliestrowo-szklanych. Przeznaczona do obróbki ręcznej i maszynowej materiałami ściernymi na sucho. Daje się łatwo modelować nawet przy nakładaniu grubszych warstw. Nie zakleja papieru ściernego podczas szlifu. Wypełnianie głębszych nierówności wykonuje się w kilku warstwach.

Sposób użycia:

Naprawiane podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone i zmatowane. Masę szpachlową dokładnie wymieszać z utwardzaczem w ilości 2-3% wagowo, następnie nakładać na podłoże przez ok. 5 min. w 20°C - wyższa temperatura skraca czas życia produktu i przyspiesza proces utwardzania.

UWAGA: Przedawkowanie utwardzacza może powodować przebarwienie lakieru nawierzchniowego. Nie zaleca się stosowania produktu w temperaturze poniżej 15°C.

Dane techniczne:

Zawartość LZO (w produkcie gotowym do użycia): <250 g/l

Dopuszczalne LZO: 250 g/l

Szpachla

Termin ważności: 12 miesięcy

Gęstość: 1,9 g/cm³

Kolor: niebieski



Czyszczenie



Dozowanie utwardzacza

Szpachla	100 g
Utwardzacz	2-3 g



Czas wypełniania

3 - 5 min.



Schnięcie

16 - 30 min.



Szlifowanie ręczne – na sucho

P100 - P320



Szlifowanie maszynowe – na sucho

P100 - P320



Przechowywać w chłodnym miejscu